



Structure	Moquette à velours Saxony frisé	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski frise	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0	Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1040 g/m ²	Gebruiksklasse	Classe 33 LC4	Kleurenaantal	20
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° AF6DB673	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasifikacja		Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	1970 g/m ²	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Échantillons gratuits et documentation	
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Free samples and documentation	
Gesamtdicke	6.8 mm			www.balsan.com	
Totale massa					
Altura total					
Spessore totale					
Wysokosc całkowita					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		Direct access with smartphone	
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	4.6 mm	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p	Geluidsabsorptie	αw 0.2		
Galga - Densidad (puntos)	205400 p/m ²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
		f/Hz	125	250	500
		αS	0.01	0.03	0.09
				0.25	0.37
					0.47