





			CREATION 70 DESIGN	CREATION 70 Slate	CREATION 70 (3)
DESCRIPTION					
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50	2.40	2.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70	2.40	0.70
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4100	3400	3960
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	457.20x914.40 457.20x457.20 609.60x609.60 304.80x609.60 184.15x1371.60 184.15x1219.20 152.40x914.40 228.60x914.40 Creation Mix : 152.40x914.40 - 228.60x914.40 - 76.20x914.40	305x610	152.40x914.40 101.60x914.40
CLASSIFICATION					
Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10581 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	classe/ class	34 - 43	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC	-		U4P3E2C2	-	U4P3E2C2
Certification 	QB 30		783/356-001.1	-	302-001-1
Classement Feu	EN 13 501-1	classe/ class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Glissance humide (1)	DIN 51130	classe/ class	R9 - R10 – R11	R10	R9 - R10
PERFORMANCES					
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 4.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	-	T	P	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		I
Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type		I	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10	-	≤ 0.10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	≤ 0.13	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4	4	4
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	76	76	76
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré/ degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PUR+	PUR+	PUR+
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK
ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR					
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	< 100	< 100
Certification			-	-	Floorscore®
MARQUAGE CE					
	EN 14041	-			
		-			

(1) Plan incliné avec huile

(3) Silversands / Classic Oak / Muir Oak / Limed Oak / Elm / Bedgebury Oak / Sorb / Sycamore / Walnut / Buxton Oak