




Méthode d'installation



Damier

Monolithique

Toutes les spécifications des produits reflètent des moyennes dérivées de tests sur des échantillons de produits, sont soumises aux tolérances normales de fabrication et de test et aux variations inhérentes aux motifs, et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations à propos de ces caractéristiques et d'autres caractéristiques importantes du ou des produit(s) décrit(s), y compris le contenu recyclé et les informations de garantie, veuillez consulter www.interface.com/disclaimer.

Produit Heuga 580 II **Couleur** Quartz **Sous-couche** CQuest™Bio

Caractéristiques techniques

Construction	Velours tufté bouclé uni
Type de fibre	100% Polyamide recyclé
Sous-couche standard	CQuest™Bio
Dimensions	50cm x 50cm
Dalles par carton	20 - 5m²
Sous-couche(s) en option	CQuest™Bio SONE

Plus d'informations techniques

Poids de fibre	580 g/m² ± 5%
Poids total	3.789 g/m² ± 5%
Hauteur de fibre	2.7 mm +15% / - 10%
Epaisseur totale	5.8 mm ±0.5mm
Jauge - Rangs par 10 cm	1/10 - 39.4
Densité (tuft par m²)	160,690 /m² ±5%

Performances

Classement	EN 1307:33 Usage professionnel trafic intense
Test chaises à roulettes	≥2.4 (EN 985) Utilisation continue
Classement feu	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris À la lumière	≥5 (ISO 105-B02)
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur L	44,90
Indice de réflexion lumineuse (LRV) valeur Y	14,50
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Isolation aux bruits d'impact ΔLw EN ISO 10140-3	25 dB
Coefficient d'absorption acoustique (αw) EN ISO 11654	0.15 αw
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 125 Hz	0,02
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 250 Hz	0,03
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 500 Hz	0,06
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 1000 Hz	0,17
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 2000 Hz	0,26
Absorption acoustique (αs) EN ISO 354 Å 4000 Hz	0,34

Données environnementales

Déclaration Environnementale de Produit	Télécharger l'EPD
Contenu Recyclé Total	77 %
Pré-consommation (Total)	69,30 %
Post-consommation(Total)	7,70 %
Contenu recyclé dans la fibre	100,00 %
Pré-consommation (Fibre)	50,00 %
Post-consommation (Fibre)	50,00 %
Contenu bio-sourcé	10.8 %

(Total)

Contenu recyclé et bio-sourcé (Total) 87.8 %

Qualité de l'air intérieur Répond au LEED crédit 5.0 A+ selon réglementation française
[GLP 100254](#)
[M1 Emission Certification -CQB](#)

Qualité de l'air intérieur GUI [GUI Standard](#)

HQE (France) [Voir la contribution au HQE](#)

DGNB (Allemagne) [Voir la contribution au DGNB](#)

Carbone Incorporé (Cradle to Gate) 3.53 kg CO₂ eq./m²

Taux de chutes estimé Quarter turn - 3-4%
Monolithic - 3-4%

TacTiles® Compatible avec les connecteurs TacTiles®, pour une installation sans colle et avec des émissions de COVs pratiquement nulles.

Recyclage Peuvent être renvoyées via le programme ReEntry d'Interface et peuvent être réutilisées comme matière première dans la fabrication de nouvelles dalles.

RéEmploi Peuvent être nettoyées et réutilisées dans un lieu sans exigence technique particulière afin d'étendre leurs durées de vie.

ReValorisation Peuvent être incinérées dans des centres de valorisation énergétique habilités

Installation, maintenance & garantie

Installation [Consulter le guide d'installation Interface](#)

Maintenance [Guide de maintenance d'Interface](#)

Garantie 15 années

Site de production Usines européennes certifiées ISO 9001, 14001 & 45001

Certifications

 DOP: 1037/127824 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CPR - 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127824 EN 14041:2004 Approved Body - 8015 COC 8015 - CPR/0181 For use as floor covering in buildings				
					
					