



FICHE TECHNIQUE

	INTERLAND MOQUETTE EN LÉS	INTERLAND DALLES	EVER MOQUETTE EN LÉS (pour contrainte intense, par exemple homeoffice)
Procédé de fabrication	nappé	nappé	nappé
Velours	80 % poil de chèvre 20 % laine vierge	80 % poil de chèvre 20 % laine vierge	80 % poil de chèvre 20 % laine vierge e
Dossier	toile de jute	non-tissé	toile de jute
Poids velours	env. 1200 g / m ²	env. 1200 g / m ²	env. 1200 g / m ²
Hauteur velours	env. 5 mm	env. 5 mm	env. 5 mm
Hauteur totale	env. 7,2 mm	env. 8,0 mm	env. 7,2 mm
Largeur / Dimension	env. 200 cm	env. 50 x 50 cm	env. 200 cm
Poids total	env. 2,7 kg/m ²	env. 3,7 kg/m ² env. 4,6 kg/m ² (dossier S)**	env. 2,5 kg/m ²
Classe confort	LC 2	LC 2	LC 2
Niveau de sollicitation	22 (normal)	22 (normal)	22 (normal)
Solidité à la lumière	5	5	5
Solidité à l'eau	4-5	4-5	4-5
Classement feu	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)
Résistance thermique	env. 0,12 m ² K/W	env. 0,11 m ² K/W	env. 0,11 m ² K/W
Isolation phonique	env. 22 dB	env. 24 dB	env. 23 dB
Comportement électrostatique	- 1,3 kV	- 1,3 kV	- 1,3 kV
Découpe sans effilochage	oui	oui	oui
Résistance siège à roulettes	oui* ¹	oui* ¹	oui* ¹
Pose en escalier	oui* ²	non	oui* ²
Pose avec chauffage au sol	oui	oui	oui
Blauer Engel			www.blauer-engel.de/en/uz128
Pays de fabrication	Allemagne	Allemagne	Allemagne



S**

*¹ Avec une protection siège à roulettes

*² Avec profilés pour escalier tretford

** Modification successive sur le dossier S



www.blauer-engel.de/uz128

Des différences de couleurs par rapport aux échantillons sont possibles. Mise à jour du 10/2023, sous toutes réserves de modifications.