

# NEPAL



4 et 5 m

Tapis sur mesure



pose collée pose collée

**Description :**

Moquette tissée petit bouclé

**Composition :**

100 % sisal

antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

*Le sisal est une fibre tirée de l'agave, sorte de cactus à longues feuilles. Doux au toucher, d'aspect satiné, il autorise un tissage dense au relief peu prononcé.*

**Conseils d'utilisation :**

Usage habitat

### Caractéristiques techniques

Envers	latexé
Poids total	2.500 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale	4,7 mm
Largeur :	4 et 5 m (4 col) + tapis sur mesure au cm finition gansée
Longueur d'un rouleau	± 30 ml

### Certifications et classements

Euroclasse feu EN 13501-1	Dfl-s1	Pose collée sur support incombustible
---------------------------	--------	---------------------------------------

### Conseils de mise en œuvre

Pose collée en plain sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

### Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Fibre sensible à l'hydrométrie. L'eau renversée doit être immédiatement aspirée avec du papier absorbant et la zone doit être asséchée à l'aide d'un appareil du type sèche-cheveux. Nettoyage recommandé avec un shampooing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.



(\*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



U D I R E V  
Edition du 14 août 2015  
Sous réserve de modifications techniques.